

湖南省醴陵市萤石矿重液试验数据

原矿：萤石含量 21.36% 铅含量：1.55 % 锌含量 0.71% 试验日期：2020.8.1

密度级	浮物				沉物			
	废石产率	其中含铅	其中含锌	其中含萤石	矿石产率	其中含铅	其中含锌	其中含萤石
-2.4	3.52	0.01	0	0.03	96.47	1.63	0.79	22.72
2.4-2.5	16.31	0.01	0.01	0.05	80.13	1.69	0.81	35.37
2.5-2.6	30.56	0.09	0.01	0.15	49.61	2.11	0.92	65.13
2.6-2.7	29.21	0.16	0.02	0.75	20.41	2.69	0.99	82.15
2.7-2.8	20.4	0.19	0.03	0.99	0			

试验单位：

试验：

审核：

湖南省醴陵市萤石矿三产品重介质旋流器(重液) 分选试验结果

试验日期：2020年8月3

日

试验密度	废石				萤石				铅锌			
	废石产率	其中含铅	其中含锌	其中含萤石	萤石产率	其中含铅	其中含锌	其中含萤石	铅锌产率	其中含铅	其中含锌	其中含萤石
2.5	20.11	0.01	0	0.13	72.15	0.02	0	23.53	7.26	4.39	2.15	65.19
2.6	50.15	0.12	0.03	0.25	44.36	0.03	0.01	37.19	5.13	5.05	2.45	54.37
2.7	72.32	0.16	0.03	1.05	22.79	0.05	0.02	66.57	4.69	6.39	2.86	50.15
2.8	76.13	0.21	0.04	1.25	19.59	0.06	0.02	81.43	4.21	7.21	2.93	46.79

试验单位：

试验：

审核：